

ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА, ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

УДК 622. 742:621. 926:621.3. 06

Е.С. Лапшин, д-р техн. наук, старш. научн. сотр.,
А.И. Шевченко, канд. техн. наук, старш. научн.
сотр.

Інститут геотехніческої механіки ім. Н.С. Полякова
НАН України, г. Дніпропетровськ, Україна,
e-mail: alex-tpm@ukr.net

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ПО КРУПНОСТИ И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

E.S. Lapshin, Dr. Sci. (Tech.), Senior Research
Fellow,
A.I. Shevchenko, Cand. Sci. (Tech.), Senior Research
Fellow

N.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics of National
Academy of Sciences of Ukraine, Dnepropetrovsk, Ukraine
e-mail: alex-tpm@ukr.net

WAYS OF IMPROVEMENT OF VIBRATIONAL SEGREGATION AND DEHYDRATION OF MINERAL RAW MATERIALS

Цель. Экспериментальная проверка путей совершенствования вибрационного разделения по крупности и обезвоживания минерального сырья.

Методика. Эксперименты проведены на модели вибрационного грохота. Измерение частоты и амплитуды вибровозбуждения выполнялись с использованием стандартной регистрирующей аппаратуры.

Результаты. Установлено, что для повышения эффективности разделения и обезвоживания требуется импульсное воздействие на просеивающую поверхность и перерабатываемое сырье. Для этого используются режимы с „двойными ударами“, чем достигается извлечение класса – 0,1 мм до 30–35 % при уменьшении влажности надрешетного продукта с 30 до 14–15 %. Применение дезинтегрирующих элементов позволяет снижать влажность надрешетного продукта с 30 до 10–12 %, а извлечение в подрешетный продукт классов -0,1 мм увеличивать до 50–55 %. Для дальнейшего повышения эффективности грохочения необходимо интенсифицировать разрыхление сырья как на этапе его подачи на просеивающую поверхность, так и на самой просеивающей поверхности при условии защиты сетки от повреждений. Использование в новом способе активатора, колебания которого способствуют интенсивному разрыхлению сырья, позволило уменьшить влажность надрешетного продукта до 11,5 % при извлечении класса +0–0,1 мм в подрешетный продукт до 51–52 %. Расстояние от просеивающей поверхности до активатора не должно превышать высоты слоя сырья. Данные сопоставимы с технологическими показателями, полученными при использовании дезинтегрирующих элементов, но при этом увеличен срок службы сетки в 2 раза.

Научная новизна. Установлены зависимости технологических показателей нового способа разделения по крупности и обезвоживания минерального сырья от режимных и конструктивных параметров грохота.

Практическая значимость. Результаты экспериментов позволяют производить выбор режимных и конструктивных параметров грохота, обеспечивающих требуемые показатели разделения по крупности и обезвоживания. Полученные данные будут использованы при совершенствовании способов разделения по крупности и обезвоживания минерального сырья.

Ключевые слова: разделение по крупности, обезвоживание, минеральное сырье, импульс, двойные удары, дезинтегрирующие элементы, активатор

Введение. При разделении по крупности и обезвоживании минерального сырья широко применяется вибрационное грохочение [1, 2]. Эффективность и производительность этих процессов в существен-

ной мере определяют качество и себестоимость конечной продукции, поэтому не случайно внимание многих исследователей направлено на их совершенствование.

Интенсивность разделения и обезвоживания зависит от физико-механических свойств сырья, грансо-

ства, формы частиц, конструктивных и динамических параметров грохота. В зависимости от размера частиц и влажности доминирующую роль играют различные силы. При тонком и сверхтонком грохочении – это силы поверхностного натяжения. Поэтому наиболее энергоемким является удаление капиллярно-стыковой воды (менисков) [1].

Особенно сложны эти процессы при переработке минерального сырья, сформированного из широких классов крупности (например, строительные пески, шламы и т. п.), когда необходимо отделить тонкие классы с размерами частиц менее 0,2 мм (подрешетный продукт) и максимально удалить влагу из надрешетного продукта. Традиционными способами такое сырье обезвоживается только до 18–22 %. Разделение сырья крупностью менее 1 мм традиционными методами не дает высоких результатов, а при размере частиц менее 0,2 мм в ряде случаев вообще не классифицируется из-за их прилипания к просеивающей поверхности [1,2].

Вследствие этого задачи, направленные на поиск решений по совершенствованию разделения и обезвоживания, несомненно, актуальны.

При тонком и сверхтонком грохочении в качестве просеивающей поверхности используется калибровочная металлическая или полиамидная сетка. Более высокие показатели грохочения обеспечивает металлическая сетка, но по сравнению с полиамидной у нее меньше срок службы. Как показала практика, в зависимости от сырья и вида возбуждения просеивающей поверхности, срок службы сетки составляет 72–120 часов. Поэтому при поиске решения следует учитывать и этот фактор.

Целью данной работы является экспериментальная проверка путей совершенствования вибрационного разделения и обезвоживания минерального сырья.

Методика и результаты исследований. Ранее выполненными исследованиями [3–5] установлено, что для эффективного разделения и обезвоживания требуется импульсное воздействие на просеивающую поверхность и перерабатываемое сырье. Для этого использовались режимы с „двойными ударами“ [6, 7]. При „двойных ударах“ за период возбуждения кроме основного наносится дополнительный импульс. За счет основного импульса надрешетный продукт подбрасывается и во время его полета просеивающей поверхности сообщается дополнительный импульс, усиливающий ее колебания. Вследствие этого происходит разрыв капиллярных мостиков и потеря устойчивости капиллярных менисков в ячейке просеивающей поверхности, улучшается процесс разделения и обезвоживания минерального сырья.

Виброударное воздействие снижает срок службы сетки, поэтому при режимах с „двойными ударами“ для ее защиты импульсы передавались через металлические стержни. Это предохраняло сетку от повреждений снизу. Т. е. в данном техническом решении просеивающая поверхность состояла из двух элементов: стержней и расположенной на них сетки.

Исследования показали возможность извлечения класса -0,1 мм до 30–35 % при снижении влажности надрешетного продукта до 14–15 %. Более высоких показателей достичь не удалось из-за того, что часть сырья комкуется. Поэтому для повышения эффективности необходимо интенсифицировать его разрыхление.

Применение дезинтегрирующих элементов (ДЭ) [6,7] позволило за счет динамического воздействия, путем сообщения сырью и просеивающей поверхности нормальных и сдвиговых импульсов, преодолевать силы поверхностного натяжения. За счет сообщения импульсов усиливаются колебания просеивающей поверхности, что увеличивает эффективность разделения и обезвоживания. Этим решением удалось снизить влажность надрешетного продукта до 10–12 %, а извлечение в подрешетный продукт классов -0,1 мм увеличить до 50–55 %.

Эксперименты показали, что, поскольку исходное влажное сырье на просеивающую поверхность поступает в виде конгломератов (слипшиеся частицы), для его полного разрыхления необходимо повысить время грохочения до 360 с, что приводит к необходимости существенного увеличения длины рабочей поверхности. Кроме того выяснилось, что ДЭ, воздействуя на сетку, приводили к преждевременному выходу ее из строя (срок службы снижался до 45–50 часов). Поэтому необходимо интенсифицировать разрыхление сырья как на этапе его подачи на просеивающую поверхность, так и на самой просеивающей поверхности при условии защиты сетки от повреждений.

Для того, чтобы увеличить срок службы металлической сетки, на нее была уложена защитная полиамидная сетка с размером ячейки 15×15 мм и толщиной волокна 2 мм. Кроме защиты эта сетка должна была способствовать разрыхлению слипшегося материала за счет колебаний.

Оптимальный размер ячеек защитной сетки был подобран экспериментальным путем. Максимальный размер ячейки обусловлен размерами ДЭ. Уменьшение размера ячейки приводило к ухудшению показателей грохочения из-за снижения живого сечения сетки.

Выполненные исследования показали, что при таком техническом исполнении защитной сетки повреждения появляются по центру ее ячеек.

Чтобы интенсифицировать разрыхление сырья как на этапе его подачи на просеивающую поверхность, так и на самой просеивающей поверхности без повреждения сетки, был разработан новый способ вибрационного разделения по крупности и обезвоживания минерального сырья [8]. Для его реализации необходимо над просеивающей поверхностью на расстоянии l установить активатор решетчатой конструкции. При этом решении короб грохота и активатор возбуждаются гармоническими колебаниями, которые преобразовываются ударными элементами в импульсы. Материал подают на решетчатый активатор, где под действием

вынужденных колебаний материал разрыхляется и через отверстия поступает на просеивающую поверхность. За счет взаимодействия ударных элементов с просеивающей поверхностью осуществляется усиление ее колебаний, в результате чего надрешетный материал подбрасывается. За промежуток времени от момента отрыва материала от просеивающей поверхности и до падения ему сообщаются дополнительные импульсы за счет колебаний активатора. Величину и время сообщения импульсов активатору регулируют изменением его частоты и расстоянием до просеивающей поверхности. Этим достигается подбор режимов нанесения дополнительных импульсов для различного сырья. Таким образом, интенсифицируется режим не всей массы короба, а только просеивающей поверхности, активатора и воздействия на перерабатываемое сырье без дополнительного подведения

мощности. В случае разделения влажного сырья, наличие таких импульсов приводит к разрыву капиллярных мостиков и потере устойчивости капиллярных менисков, что интенсифицирует процесс разделения и обезвоживания. Так как на показателях процесса существенно сказываются режимы, необходимо исследовать их влияние.

Эксперименты выполнены на модели грохота (рис. 1), состоявшей из короба 1, под которым установлены балка 2 с упругим элементом 3 и ударниками 4 (основной) и 5 (дополнительный). На упругих прокладках 6 смонтированы стальные стержни 7, на которых располагалась сетка 8. При гармоническом возбуждении основания 9 на ударник действует переменная сила инерции, что приводит к периодическим разрывам контакта ударника 4 со стержнями 7. В результате этого генерируются ударные импульсы, передающиеся через стержни 7 сетке 8 и перерабатываемому сырью 10. Активатор 11 монтируется на коробе 1.




Рис. 1. Модель грохота с ударниками: 1 – короб грохота; 2 – балка; 3 – упругий элемент; 4 – основной ударник; 5 – дополнительный ударник; 6 – упругая прокладка; 7 – стержни; 8 – металлическая сетка; 9 – основание; 10 – слой сырья; 11 – активатор

Режим с „двойными ударами“ осуществлялся с помощью дополнительного ударника 5 с жесткостью упругого элемента, отличающейся от жесткости упругого элемента ударника 4. Над сеткой 8 на расстоянии 1 монтировался активатор 11.

Стальные стержни имели длину 308 мм, диаметр 5 мм и шаг установки 15 мм. Параметры ударников: масса 0,331 кг; жесткость упругого элемента ударника 3 – 1,23 кН/м, а жесткость упругого элемента дополнительного ударника 10 – 0,7 кН/м; жесткость упругих прокладок 52 кН/м.

Эксперименты выполнены на металлической сетке с ячейкой 0,1 мм и диаметром проволоки 0,1 мм.

Для исследований использовалась модельная смесь (гранитный отсев – отходы добычи и переработки гранита) с размерами частиц +0–10 мм с высоким содержанием глинистых частиц, грансостав которой приведен на рис. 2. Влажность исходного продукта 30 %.

Эксперименты выполнялись в такой последовательности:

- монтировались просеивающая поверхность и на расстоянии 1 от нее – активатор;
- включался вибратор, устанавливались требуемые амплитуда и частота вибровозбуждения;
- на просеивающую поверхность через активатор подавалось сырье;

- включался секундомер;
- через заданное время выключался вибратор;
- извлекались и взвешивались продукты на просеивающей поверхности (надрешетный), на активаторе;
- извлекался подрешетный продукт;
- далее продукты грохочения подвергались сушке и снова взвешивались.

Эффективность разделения оценивалась по извлечению мелкого класса в подрешетный продукт по сравнению с его содержанием в надрешетном.

Интенсивность обезвоживания характеризовалась относительным количеством воды, оставшейся в надрешетном продукте после импульсного воздействия

$$W = \frac{m_m - m_c}{m_c} \cdot 100\%, \quad (1)$$

где m_m – масса влажного продукта; m_c – масса сухого продукта.




Рис. 2. Граностав матеріала: а) інтервал крупності від 0 до +10 мм; б) інтервал крупності від 0 до 0,2 мм

Предварительными экспериментами установлено, что под действием импульсов частицы подбрасываются над просеивающей поверхностью на высоту до 50 мм. Поэтому при исследованиях значение I изменялось от 2 мм до 50 мм. Минимальное значение принято из условий свободного перемещения частиц под активатором.

При исследованиях [6,7] установлены режимы, при которых достигалось максимальное снижение влажности надрешетного продукта и наибольшее извлечение класса -0,1 мм в подрешетный:


- частота 20 Гц, амплитуда 9 мм, перегрузка (отношение ускорения вибровозбуждения к ускорению свободного падения) 15 g – режим 1;

- частота 35,5 Гц, амплитуда 2 мм, перегрузка 10 g – режим 2;


- частота 50 Гц, амплитуда 1 мм, перегрузка 10 g – режим 3.

Поэтому дальнейшие эксперименты выполнены при этих режимах.


На рис. 3–5 приведены изменения влажности надрешетного и содержания классов в продуктах грохочения от расстояния I при использовании активатора при различных режимах (удельная нагрузка по исходному питанию 12,5 кг/м², продолжительность грохочения 180 с). Данные экспериментов показаны на графиках, на которых приведены средние значения по результатам десяти опытов при каждом режиме.



а)




б)




в)


Рис. 3. Изменение влажности W материала в зависимости от расстояния I от просеивающей поверхности до активатора: а) частота 20 Гц, амплитуда 9 мм; б) частота 35,5 Гц, амплитуда 2 мм; в) частота 50 Гц, амплитуда 1 мм; 1 – надрешетный продукт; 2 – продукт на активаторе



a)



б)




в)

Рис. 4. Измінення ізвлечення ε класа $+0-0,1$ мм в продуктах грохочення в залежності від відстані l від просеюючої поверхні до активатора: а) частота 20 Гц, амплітуда 9 мм; б) частота $35,5$ Гц, амплітуда 2 мм; в) частота 50 Гц, амплітуда 1 мм; 1 – надрешетний продукт; 2 – продукт на активаторі; 3 – підрешетний продукт


При подачі сыр'я інтенсивно разріхляється на активаторі и через його отверстя поступає на просеюючу поверхність, де під дією вибрації и імпульсів розделяється по крупності и обезвожується. При цьому помічено, що при l більше 16 мм частина сыр'я (від 10% до 15%) комкується в виде шариков диаметром від $5-7$ мм до $20-25$ мм. Розмір шариков залежить від режими: чим вище частота, тем менший розмір. Т. е. при цих значеннях l вплив активатора проявляється тільки на етапі подачі сыр'я.

При уменшенні l з 16 мм до 2 мм це вплив видно як на етапі подачі сыр'я, так і при його грохоченні, т. к. окомковавшеся на просеюючої поверхні сыр'я разріхляється з допомогою колебань активатора.


Поэтому зависимости, показанные на рис. 3–5 и демонстрирующие влияние активатора и его настройки на процессы разделения и обезвоживания, можно условно разделить на два участка: $l = 2-16$ мм и l свыше 16 мм.



а)



б)



в)

Рис. 5. Измінення ізвлечення ε класа $+0-10,0$ мм в продуктах грохочення в залежності від відстані l від просеюючої поверхні до активатора: а) частота 20 Гц, амплітуда 9 мм; б) частота $35,5$ Гц, амплітуда 2 мм; в) частота 50 Гц, амплітуда 1 мм; 1 – надрешетний продукт; 2 – продукт на активаторі

Максимальне зниження вологості надрешетного продукту (рис. 3) досягається при $l = 2-16$ мм. При збільшенні l вище 16 мм вологість підвищується. Найбільша ефективність обезважування ($11,3-11,9\%$) отримана при режимах 2 і 3. Однак при режимі 3 збільшення l вище 8 мм приводить до збільшення вологості від $11,5\%$ до $14,7\%$.

Ізвличення класа $+0-0,1$ мм (рис. 4) в підрешетний продукт також носить екстремальний характер. Максимум набувається при $l = 2-16$ мм. Наібільші значення ізвличення отримані при режимах 2, 3 і $l = 2, 5$ і 8 мм.

На рис. 5 показано зміну ізвличення класа $+0-10,0$ мм в продуктах грохочення в залежності від відстані l . Як видно з графіків, при маліх значеннях l частина сыр'я залишається на активаторі, що знижує його ізвличення в надрешетний продукт. Максимальне ізвличення при $l = 50$ мм.

Аналіз графіків (рис. 3–5) показав, що активатор, колебанням якого сприяють інтенсивному разріхленню матеріалу не тільки на етапі його подачі на сітку, але і під час грохочення, оказує значительне вплив на ефективність разделення і обезважування.

вания сырья. Максимальное снижение влажности надрешетного продукта 11,5 % достигается при $l = 2$ и 8 мм (частота 35,5 Гц, амплитуда 2 мм, перегрузка 10 г).

При $l = 2$ мм активатор располагается в слое сырья, находящегося на просеивающей поверхности, и за счет своих колебаний интенсивно его разрыхляет. При $l = 8$ мм нижняя часть активатора контактирует с верхней частью сырья, находящегося на просеивающей поверхности. Материал находится между двумя колеблющимися элементами, что также способствует его интенсивному разрыхлению. Частичное погружение активатора в слой сырья ($l = 5$ мм) ухудшает результаты грохочения (рис. 3–5). Это значение l требует дополнительных экспериментов, что будет учтено при дальнейших исследованиях.

Извлечение в подрешетный продукт при $l = 8$ мм составляет 52–56 %, а при $l = 2$ мм – с ростом частоты резко поднимается с 29,58 % до 51 %.

При увеличении l выше 8 мм технологические результаты ухудшаются из-за снижения влияния активатора, т. к. он удаляется от слоя сырья и контактирует только с отдельными частицами, которые подбрасываются в результате действия импульсов.

Установлено, что срок службы металлической сетки составляет 90–100 часов.

Выводы. Таким образом, из вышеизложенного следует. Минеральное сырье, сформированное из широких классов крупности с большим содержанием частиц менее 0,2 мм, традиционными способами обезвоживается до 18–22 % и практически не классифицируется.

Для повышения эффективности разделения и обезвоживания требуется импульсное воздействие на просеивающую поверхность и перерабатываемое сырье. Для этого используются режимы с „двойными ударами“, чем достигается извлечение класса –0,1 мм до 30–35 % при уменьшении влажности надрешетного продукта до 14–15 %.

Применение дезинтегрирующих элементов позволяет снизить влажность надрешетного продукта до 10–12 %, а извлечение в подрешетный продукт классов -0,1 мм увеличить до 50–55 %. Для дальнейшего повышения эффективности грохочения необходимо интенсифицировать разрыхление сырья как на этапе его подачи на просеивающую поверхность, так и на самой просеивающей поверхности при условии защиты сетки от повреждений.

Применение в новом способе активатора, колебания которого способствуют интенсивному разрыхлению сырья, позволило уменьшить влажность надрешетного продукта до 11,5 % при извлечении класса +0–0,1 мм в подрешетный продукт до 51–52 %. Расстояние от просеивающей поверхности до активатора не должно превышать высоты слоя сырья.

Данные сопоставимы с технологическими показателями, полученными при использовании дезинтегрирующих элементов, но при этом увеличен срок службы сетки в 2 раза.

Полученные результаты будут использованы при совершенствовании способов разделения по крупности и обезвоживании минерального сырья.

Список литературы / References

1. Вайсберг Л.А. Просеивающие поверхности грохотов. Конструкция, материалы, опыт применения / Вайсберг Л.А., Картаев А.Н., Коровников А.Н. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2005. – 252 с.

Vaisberg, L.A., Kartavy, A.N. and Korovnikov, A.N. (2005), *Proseivayushchie poverkhnosti grokhотов. Konstruktsya, materialy, optyt primeneniya* [Screening Surface. Design, Materials, Experience of Application], VCEGEI, St. Petersburg, Russia.

2. Потураев В.Н. Вибрационная техника и технологии в энергоемких производствах: монография / Потураев В.Н., Франчук В.П., Надутый В.П. // Национальная горная академия Украины. – Днепропетровск, 2002. – 186 с.

Poturaev, V.N., Franchuk, V.P., Nadutii, V.P. (2002), *Vibratsyonnaya tekhnika i tekhnologii v energoemkikh proizvodstvakh* [Vibration Equipment and Technologies in Power-Consuming Industries], Monograph, National Mining Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk.

3. Борохович Д. Опыт применения технологии Kroosh для просеивания нерудных сыпучих материалов / Д. Борохович, И. Круш, Ю. Ободан // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – 2007. – № 48. – С. 61–64.

Borokhovich, D., Krush, I. and Obodan, Yu. (2007), “Experience of application of the Kroosh technology for sifting of nonmetallic non-coherent materials”, *Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh*, no.(48), pp. 61–64.

4. Пат. 379611 US, МПК⁷ В07 В 1/34. Вибрирующая машина просеивания с ударниками [Электронный ресурс] / R. Krause; фирма Rhewum. – № 118413; заявл. 24.02.71; опубл. 12.03.74.–Режим доступа: <http://www.google.com/patents>. – Загл. с экрана.

R. Krause, Rhewum. Patent 379611 US, МПК⁷ В07 В 1/34. “Vibratory sifting machine with strikers”, No. 118413; declared February 24, 1971, published March 12, 1974, available at: <http://www.google.com/patents>

5. Пат. 6220447 US, МПК⁷ В07 В 1/54. Аппарат показа переменної частоти [Электронный ресурс] / G.F. Lambert, C.R. Maryville. – № 251789; заявл. 17.02.99; опубл. 24.04.01.– Режим доступа: <http://www.google.com/patents>. – Загл. с экрана.

Lambert, G.F. and Maryville, C.R. Patent 6220447 US, МПК⁷ В07 В 1/54. “Variable frequency screening apparatus”, No.251789; declared February 17, 1999, published April 24, 2001, available at: <http://www.google.com/patents>

6. Лапшин Е.С. Пути интенсификации обезвоживания минерального сырья на вибрационных грохатах / Е.С. Лапшин, А.И. Шевченко // Збагачення корисних копалин: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 47(88). – С. 144–151.

Lapshin, Ye.S. and Shevchenko, A.I. (2011), “Ways of the intensification of dehydration of mineral raw materials on vibrating screens”, *Zbahachennia korysnykh kopalyn*, National Mining University, Dnepropetrovsk, no.47(88), pp. 144–151.

7. Шевченко А.И. Пути повышения эффективности грохочения и обезвоживания минерального сырья на

вибрационных грохотах грохочении / А.И. Шевченко // Геотехническая механика: межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012. – Вып. 97. – С. 240–252.

Shevchenko, A.I. (2012), "Ways of increase of efficiency of screening and dehydration of mineral raw materials on vibrating screens", *Geotechnical mechanics: Interdepartmental collection of scientific works of IGTM NAS of Ukraine*, Dnepropetrovsk, no.97, pp. 240–252.

8. Пат. у 2012 09458 Україна, МПК В 07В 1/40. Спосіб розділення за крупністю та зневоднювання сипучого матеріалу, який важко класифікується / Надутий В.П., Лапшин Є.С., Шевченко О.І.; заявник ІГТМ НАН України. – заявл. 02.08.2012; затв. 20.12.2012, №27163/ЗУ/12.

Nadutiy, V.P., Lapshin, Ye.S. and Shevchenko, A.I. Patent u 2012 09458 Ukraine. "The way of segregation and dehydration of difficult-to-classify bulk", applicant and patent holder IGTM NAS of Ukraine, declared August 2, 2012; approved December 20, 2012, No.27163/ЗУ/12.

Мета. Експериментальна перевірка шляхів удосконалення вібраційного розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини.

Методика. Експерименти проведено на моделі вібраційного грохota. Вимірювання частоти й амплітуди віброзбудження виконано з використанням стандартної рееструючої апаратури.

Результати. Встановлено, що для підвищення ефективності розділення та зневоднювання потрібен імпульсний вплив на просіваючу поверхню й перероблювану сировину. Для цього використовують режими з „подвійними ударами“, чим досягається вилучення класу -0,1 мм до 30–35 % при зменшенні вологості надрешітного продукту з 30 до 14–15 %. Використання дезінтегруючих елементів дозволяє зменшувати вологість надрешітного продукту з 30 до 10–12 %, а вилучення в підрешітний продукт класів -0,1 мм збільшувати до 50–55 %. Для подальшого підвищення ефективності грохочення необхідно інтенсифікувати розпушення сировини як на етапі його подачі на просіваючу поверхню, так і на самій просіваючій поверхні за умови захисту сітки від пошкоджень. Використання в новому способі активатора, коливання якого сприяють інтенсивному розпушенню сировини, дозволило зменшити вологість надрешітного продукту до 11,5 % при вилученні класу +0–0,1 мм у підрешітний продукт до 51–52 %. Відстань від просіваючої поверхні до активатора не повинна перевищувати висоти шару сировини. Дані співставні з технологічними показниками, одержаними при використанні дезінтегруючих елементів, однак при цьому збільшено термін служби сітки у два рази.

Наукова новизна. Встановлено залежності технологічних показників нового способу розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини від режимних і конструктивних параметрів грохota.

Практична значимість. Результати експериментів дозволяють робити вибір режимних і конструктивних параметрів грохota, що забезпечують необхідні показники розділення за крупністю та зневоднювання. Отримані дані буде використано при вдосконаленні способів розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини.

Ключові слова: *розділення за крупністю, зневоднювання, мінеральна сировина, імпульс, подвійний удар, дезінтегруючі елементи, активатор*

Purpose. To verify experimentally the ways of improvement of vibration segregation and dehydration of mineral raw materials.

Methodology. The experiments have been carried out on the model of the vibrating sieve. Measurement of frequency and amplitude of vibroexcitation have been carried out with use of standard data-acquisition equipment.

Findings. We have established that the increase of efficiency of segregation and dehydration requires pulse impact on the sifting surface and processed raw materials. For this purpose the ‘double blow’ modes are used. They allow extracting of 30–35% of the material of -0.1 mm fineness and reducing the humidity of the top size from 30% to 14–15%. Application of disintegrant elements allows reducing the humidity of the top size from 30% to 10–12%, and extracting up to 50–55% of the material of -0.1 mm fineness. For further increase of the efficiency of the sieving it is necessary to intensify scrubbing of raw materials at the stage of its feeding and directly on the sifting surface upon condition of protection of the screen against damages. In the new method we suggest to use the activator, the vibrations of which provide intensive scrubbing of raw material and allow reducing the humidity of the top size to 11.5% and extracting up to 51–52% of +0-0.1 mm of the material of -0.1 mm fineness. The distance from the sifting surface to the activator shouldn’t exceed the thickness of the layer of raw materials. Results are comparable to the performance achieved with use of disintegrant elements, but service life of the screen increases twofold.

Originality. The influence of the regime and design of the vibrating sieve on performance of the new way of segregation and dehydration of mineral raw materials have been determined.

Practical value. The results of the experiments allow making the choice of regime and designing data of the vibrating sieve providing required performance of segregation and dehydration. The obtained data can be useful for improvement of ways of segregation and dehydration of mineral raw materials.

Keywords: *segregation, dehydration, mineral raw material, impulse, double blow, desintegrating element, activator*

Рекомендовано до публікації докт. техн. наук Б.О. Блоссом. Дата надходження рукопису 14.01.13.